


Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous chapes et parquets.



Joint bord à bord



Ne convient pas pour la pose collée

+ PRODUIT

Economique
Léger et rapide à mettre en oeuvre, facile à poser, à couper
Pose flottante



Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



CARACTÉRISTIQUES

Composition :

Mousse de polyéthylène non réticulé (sans CFC, ni HCFC)

Épaisseur :

3 mm

Densité :

20 Kg/ m³

Tenue en température :

De -80°C à 70°C

Absorption d'eau :

Après 24h ... <2 Vol. %

Après 28 jours ... <4 Vol. %

Résistance à la compression :

Moyenne

Perméabilité à la vapeur d'eau :

5 g/m²/24h

Résistance thermique :

0,05 m²° K/W

Résistance à la vapeur d'eau :

$\mu = 2720$

Efficacité aux bruits d'impact :

ΔL_w : 18 dB

Pose sur sols chauffants :

CONTACTFOAM 3 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/M.

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation			Gencod
3255	Contactfoam 3 mm	Rouleau de 15 ml x 1,00 m	15 m ²	3561810011244

Théard

Z.A. de Bel-Air et Z.A. du Mafay - 35890 Bourg-des-Comptes
Tél. : 02 99 42 48 48 - Fax : 02 99 42 67 56 - theard.com - info@theard.com

